

## Technisches Datenblatt

### Fassadenfarbe Egalisa

Produktbeschreibung Wasserverdünnbare, siloxanveredelte Egalisierungs- und Renovierungsfarbe für den Außenbereich. Egalisa bietet eine optimale Lösung für wetterbeständige, wasserabweisende und gleichzeitig hoch diffusionsfähige Fassadenbeschichtungen.

Anwendung Speziell entwickelt für den Einsatz auf hydraulisch abgebundenen Mineralputzen zur farblichen Egalisierung von Neuputzen. Ebenfalls hervorragend geeignet für die Renovierung von Altputzen und tragfähigen Altanstrichen.

#### Eigenschaften

- Normung: Fassadenfarbe nach DIN EN 1062.
- Veredelung: Siloxanveredelt für verbesserten Feuchtigkeitsschutz.
- Optik: Matt mit hoher Deckkraft.
- Beständigkeit: Wetterbeständig nach DIN 18 363 und gut verarbeitbar.
- Atmungsaktiv: Hoch wasserdampfdurchlässig ( $sd$ -Wert  $< 0,14$  m).
- Schutz: Enthält Wirkstoffe zur verzögernden Wirkung gegen Algen- und Pilzbefall.

#### Kenndaten nach DIN EN 1062

- Wasserdurchlässigkeitsrate: Klasse W3 (niedrig),  $w$ -Wert:  $< 0,1$  kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>)
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V1 (hoch),  $sd$ -Wert:  $< 0,14$  m

---

#### Verbrauch (Richtwerte)

- Renovier- bzw. Egalisationsanstrich: ca. 200 – 250 ml pro m<sup>2</sup>. (Genaue Verbrauchswerte hängen von der Untergrundstruktur ab und sollten durch einen Probeanstrich am Objekt ermittelt werden.)

---

#### Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und tragfähig sein.

## Technisches Datenblatt

- Saugende oder stark saugende Untergründe: Mit einem geeigneten Tiefgrund ELF grundieren.
- Altanstriche: Nicht festhaftende Schichten restlos entfernen.
- Neuputz: Muss ausreichend abgebunden und trocken sein.
- Algen/Moos: Befall gründlich reinigen und mit einer Sanierlösung vorbehandeln.

### Anstrichaufbau:

1. Egalisationsanstrich: Mit max. 5 % Wasser verdünnen.
2. Renovierungs- und Grundanstrich: Mit max. 10 % Wasser verdünnen.
3. Schlussanstrich: Mit max. 5 % Wasser verdünnen.

### Ausführung:

- Vor Gebrauch gut aufrühren.
- Auftrag durch Streichen, Rollen oder Spritzen (Airless).
- Verarbeitung nicht unter +5 °C (Luft, Material und Untergrund).
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten.

---

### Technische Daten

- Dichte: ca. 1,55 g/cm<sup>3</sup>.
- Farbton: Weiß (abtönbar mit geeigneten Vollton- und Abtönfarben).
- Trocknung: Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden (bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte).
- Reinigung: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

---

### Wichtige Hinweise

- Feuchtigkeitsschutz: Während der Trocknungsphase vor Feuchtigkeit (Regen, starker Tau) schützen, um die Bildung von Ablaufspuren zu vermeiden.

## Technisches Datenblatt

- WDVS: Bei Anwendung auf hochgedämmten Fassaden (WDVS) besteht ein natürliches Risiko für Algenbildung; hier ist auf eine fachgerechte Ausführung und ggf. zwei Anstriche zu achten.
- Lagerung: Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate haltbar.

---

### Entsorgung & Sicherheit

- Sicherheit: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit viel Wasser spülen. Nähere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.
- Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.