WDVS-direkt.de
Einfach clever dämmen.

Technisches Datenblatt

Fassadenfarbe Reflexocryl

Produktbeschreibung Hochwertige, matte Reinacrylat-Fassadenbeschichtung mit moderner Keramik-Composite-Technologie. Reflexocryl bietet wetterbeständige, dünnschichtige Anstriche mit exzellenter Farbtonstabilität und geringer Verschmutzungsneigung. Durch spezielle Pigmentierung wird die solare Aufheizung der Fassadenoberflächen effektiv verringert.

Anwendung Ideal für mineralische Untergründe und tragfähige Altanstriche. Besonders geeignet für farbtonintensive Beschichtungen sowie für Fassaden, bei denen eine geringe thermische Aufheizung (IR-Reflexion) gewünscht ist. Einsetzbar im Außenbereich auf Putzen der Mörtelgruppen P II und P III sowie auf organischen Untergründen.

Eigenschaften

- Technologie: Keramik-Composite-Struktur für extrem robuste Oberflächen.
- Thermischer Schutz: Reduziert die solare Aufheizung der Fassade (IR-reflektierend).
- Optik: Matt, strukturerhaltend und hoch deckend.
- Stabilität: Höchste Farbtonstabilität, auch bei intensiven und dunklen Tönen.
- Beständigkeit: Hoch wetterbeständig, schadstoffresistent und geringe Verschmutzungsneigung.
- Schutz: Ausgestattet mit einem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall.

Kenndaten nach DIN EN 1062

- Wasserdurchlässigkeitsrate: Klasse W3 (niedrig), w-Wert: < 0,1 kg/(m²xh0,5)
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V2 (mittel), sd-Wert: 0,14 – 1,4 m

---

Verbrauch (Richtwert)

- ca. 200 ml pro m² pro Arbeitsgang. (Bei rauen Untergründen erhöht sich der Verbrauch entsprechend. Ein exakter Wert sollte am Objekt ermittelt werden.)

Verarbeitung

WDVS-direkt.de
Einfach clever dämmen.

Technisches Datenblatt

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und tragfähig sein.

- Saugende Untergründe: Mit einem geeigneten Tiefgrund ELF grundieren.
- Altanstriche: Nicht tragfähige Schichten restlos entfernen und grundieren.
- Algen/Moos: Befall gründlich reinigen und mit einer Sanierlösung vorbehandeln.

Anstrichaufbau:

1. Voranstrich: Mit max. 10 % Wasser verdünnen.
2. Schlussanstrich: Mit max. 5 % Wasser verdünnen.
3. Bei intensiven Farbtönen oder hoher thermischer Belastung sind grundsätzlich zwei Anstriche erforderlich.

Ausführung:

- Vor Gebrauch gut aufrühren.
- Auftrag durch Streichen, Rollen oder Spritzen (Airless).
- Verarbeitung nicht unter +5 °C (Luft, Material und Untergrund).
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten.

Technische Daten

- Dichte: ca. 1,4 – 1,5 g/cm³.
- Farbton: Weiß (hochwertig abtönbar, besonders für Intensivfarbtöne geeignet).
- Trocknung: Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden (bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte).
- Reinigung: Werkzeuge sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise

- Farbtonintensität: Bei brillanten, intensiven Farben kann ein zweiter Deckanstrich oder ein farblich angepasster Voranstrich nötig sein, um die volle Deckkraft zu erzielen.

10247 Berlin/Germani Rigaer Straße 29A Telefon (030) 50 91 86-50 Telefax (030) 50 91 86-45
E-Mail: info@wdvs-direkt.de www.wdvs-direkt.de

- Thermische Entlastung: Die spezielle Pigmentierung sorgt dafür, dass sich dunkle Fassadenoberflächen weniger stark aufheizen, was Spannungsrisse im Untergrund minimiert.
- Lagerung: Trocken, kühl und frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate haltbar.

Entsorgung & Sicherheit

- Sicherheit: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzern sofort mit viel Wasser spülen. Nähere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.
- Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.