

Technisches Datenblatt

Kleber Holzoflex á 20 kg

Produktbeschreibung Verarbeitungsfertiger, zementfreier, dispersionsgebundener Einkomponenten-Dispersionskleber.

Anwendung Systemgeprüfter Kleber zur Verklebung von EPS-Dämmplatten auf Holzbauplatten (z. B. Holzspan-Flachpressplatten V 100 oder OSB-Platten), Holz-Mehrschichtplatten, zementgebundenen Werkstoffplatten (wie Eterplan, Duripanel) sowie Gipsfaserplatten.

Eigenschaften

- Spannungsarm und elastisch
- Sehr gute Haftung
- Haft- und stoßfest
- Optimale Verarbeitungseigenschaften
- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Sehr niedriger Verbrauch

Verarbeitung

Untergrund: Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3, beachten. Stark saugende Untergründe mit einem geeigneten Tiefgrund grundieren. Der Untergrund muss staubfrei, unbehandelt, schwach saugend und absolut planeben sein.

Ausführung: Den gebrauchsfertigen Kleber mit einem langsam laufenden Rührwerk aufrühren. Der Auftrag erfolgt vollflächig mit einer rostfreien Zahntraufel (4x4 mm oder 6x6 mm) auf den Untergrund bzw. auf die EPS-Dämmplatte. Die EPS-Dämmplatte direkt in den nassen Kleber einlegen.

Wichtige Hinweise:

- Kein Dickschichtauftrag möglich: Mit **Kleber Holzoflex** können keine Unebenheiten ausgeglichen werden.
- Um eine Hautbildung des Klebers zu vermeiden, ist je nach Witterung nur so eine große Fläche mit Kleber anzulegen, die in ca. 10 Minuten mit Dämmplatten belegt werden kann.

Verarbeitungstemperatur: Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Materials und des Untergrundes nicht unter **+5 °C** absinken. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung sowie bei Regen oder starkem Wind verarbeiten.

Technisches Datenblatt

Technische Daten

- **Zusammensetzung:** Acryl-Copolymerdispersion, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- **Dichte:** ca. 1,4 g/cm³
- **Farbton:** weißlich opak
- **Gebinde:** 20 kg Kunststoffeimer
- **Verbrauch:** ca. 1,5 kg/m² (Richtwert, genaue Mengen am Objekt ermitteln).
- **Reinigung:** Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- **Trocknung:** Mindestens 24 Stunden bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Bei schwach saugenden Untergründen kann sich die Zeit verlängern.
- **Lagerung:** Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.

Entsorgung / Sicherheit

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden. Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.