

Technisches Datenblatt

SilcoPrem® "T"

Produktbeschreibung Wasserverdünnbarer Silikonharzputz für außen mit Kratzputzstruktur. Verarbeitungsfertiger Außenputz auf Basis einer Silikonharzemulsion und Acryl-Copolymerdispersion für langlebige, schmutzabweisende Fassadenbeschichtungen mit hervorragender Wetterbeständigkeit.

Anwendung Einsetzbar als Endbeschichtung für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), auf zementfreiem Spachtel, mineralischen Klebe- und Armierungsmörteln sowie auf unbeschichtetem Beton und tragfähigen mineralischen Putzen (Mörtelgruppe PII und PIII).

Eigenschaften

- Normung: Außenputz nach DIN EN 15824.
- Selbstreinigungseffekt: Hervorragend wasserabweisend, dadurch reduzierte Schmutzhaftung und verbesserter Selbstreinigungseffekt bei Beregnung.
- Atmungsaktiv: Hoch wasserdampf- und CO₂-durchlässig (sd-Wert < 0,14 m).
- Beständigkeit: Sehr gut wetterbeständig, spannungsarm, haft- und stoßfest.
- Brandschutz: Brandklasse A2 (nicht brennbar auf mineralischen Untergründen).
- Schutz: Mit verkapselter Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall.

Verbrauch (Richtwerte für Kratzputzstruktur)

- Korn 1,5 mm: ca. 2,0 – 2,5 kg pro m²
- Korn 2,0 mm: ca. 2,5 – 3,0 kg pro m²
- Korn 3,0 mm: ca. 3,5 – 4,0 kg pro m²
- Korn 4,0 mm: ca. 4,5 – 5,0 kg pro m²

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und tragfähig sein.

Technisches Datenblatt

- Saugende Untergründe: Mit einem geeigneten Tiefgrund ELF grundieren.
- Voranstrich: Ein deckender Voranstrich mit einer im Farbton angepassten Quarzgrundierung wird empfohlen.
- Algen/Moos: Befall durch Hochdruckreinigung entfernen und mit einer Sanierlösung vorbehandeln.

Ausführung:

1. Mit langsam laufendem Rührgerät gründlich aufrühren.
2. Konsistenz bei Bedarf mit maximal 2 Prozent Wasser einstellen.
3. Mit einer Edelstahltraufel vollflächig auftragen und auf Kornstärke abziehen.
4. Mit einer Kunststofftraufel oder einem PU-Reibebrett gleichmäßig abscheiben und strukturieren.
5. Um Ansätze zu vermeiden, zügig nass-in-nass durcharbeiten.

Technische Daten

- Dichte: ca. 1,8 g pro cm³.
- Temperatur: Verarbeitung und Trocknung nicht unter +5 Grad Celsius.
- Trocknung: Je nach Schichtstärke ca. 12 bis 24 Stunden bei +20 Grad Celsius. Während der Trocknung vor Feuchtigkeit (Schlagregen) schützen.
- Reinigung: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise

- Witterung: Bei massiver Feuchtigkeit (Tau, Nebel, Regen) während der Trocknungsphase können wasserlösliche Hilfsstoffe als leicht glänzende Ablaufspuren sichtbar werden. Diese sind wasserlöslich und werden durch weitere Bewitterung entfernt.
- Farbtongenauigkeit: Natürliche Zuschlagstoffe können zu geringen Farb- und Strukturschwankungen führen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material der gleichen Charge verwenden.

Technisches Datenblatt

- Lagerung: Trocken, kühl und frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate haltbar.

Entsorgung & Sicherheit

- Sicherheit: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.
- Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Reste über den Hausmüll, flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.