

DÄMMLATTEN MINERALWOLLE LAMELLE MPLII WLG040

Untergrund:

- **Klebegeeignet, fett- u. staubfreier Beton oder Mauerwerk, Untergrundunebenheiten max. 1cm/mtr. -**

Pos.001 VORBEMERKUNGEN

Für die Ausführung der Wärmedämmarbeiten gelten

- die Regeln der Technik
- die einschlägigen DIN Normen wie z.B. DIN 18350, DIN 18550, DIN 18164, DIN 18165, DIN 1055, DIN 4102, DIN4108, DIN 4109, BFS Datenblätter.
- allgemein bauaufsichtliche Zulassung des DIBT
- die Vorschriften der VOB
- die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers - Herstellerrichtlinien
- die besonderen technischen Vorbemerkungen

Vor Beginn der Arbeiten hat die ausführende Firma folgende Nachweise zu erbringen:

- Nachweis der Baustoffklasse A1 oder B1 bzw. B2 nach DIN 4102, Brandschutz im Hochbau, für das gesamte System
- Nachweis, das es sich bei den verwendeten mineralischen Kalk-Zementputzen um Werkrockenmörtel nach DIN 18557 handelt, die den Anforderungen der DIN18550 entsprechen
- Nachweis, dass es sich bei den verwendeten mineralischen Kalk-Zementputzen um Werkrockenmörtel handelt, die einer eigenen und Fremdüberwachung nach DIN 18557 unterliegen
- Standsicherheitsnachweis bei nur verklebtem Dämmsystem bis 30 kg/m² ohne Dübelung Standsicherheitsnachweis bei Dickputzsystem bis 60kg/m² ohne Dübelung.

Für die Ausführung der Anschlussdetails sind ebenfalls die Regeln der Technik und die einschlägigen DIN-Normen zu beachten, Systemkonforme Anschlusslösungen sind in der WDVS-DIREKT.DE ZULASSUNG erwähnt.

Der Auftragnehmer hat den Untergrund, vor dem vorschriftsmässigen Aufbringen des WDVS-DIREKT.DE-Wärmedämmverbundsystems, auf Eignung und Tragfähigkeit zu prüfen. Bedenken gegen die vorgegebene Art der Ausführung sind dem Auftraggeber rechtzeitig schriftlich mitzuteilen. Alle erforderlichen Vorarbeiten, Maßnahmen oder zusätzliche Leistungen müssen dem Auftraggeber schriftlich angezeigt werden. Grundlage und Bestandteil der angebotenen Leistungen bilden die Bedingungen der VOB, Teil B und C, die technischen Bauunterlagen sowie die Verarbeitungsrichtlinien und technischen Datenblätter der Firma WDVS-direkt.de GmbH (per Download www.wdvs-direkt.de). Es dürfen nur systemzugehörige Materialien verarbeitet werden. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Vor Beginn der Arbeiten müssen die Innenputz- und Estricharbeiten abgeschlossen und ausgetrocknet sein. Vor Durchführung der Arbeiten müssen alle Anschlüsse wie Fenster, Fensterbänke, Rolladenkästen, Rolladenführungen, Aussentüren sowie Dachdeckungen, Dachrinnen und Attikaabdeckungen fertiggestellt sein. Der Untergrund muss trocken und eine Durchfeuchtung der Wand von innen ausgeschlossen sein. Die Temperatur der Luft oder Wand darf während der Verarbeitung und Trocknung der WDVS-direkt.de Wärmedämm-Verbundsysteme nicht unter + 5 Grad C absinken. Die Gewährleistung auf die Ausführung trägt der Auftragnehmer.

Alle Arbeiten verstehen sich einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Lieferungen und Materialien, sofern im

Leistungsverzeichnis nichts anderes vermerkt ist. Stromkosten und Anschlussgebühren gehen zu Lasten des Unternehmers. Die Baustelle ist im ständig aufgeräumten Zustand zu halten und besenrein zu übergeben, d. h. aller anfallender Schutt und Abfall ist vom Unternehmer beim Verlassen der Baustelle zu beseitigen.

Der Auftraggeber ist bei Vergabe nicht an das Mindestangebot gebunden.

MENGE: EINHEIT: EP: GP:

Pos.002 GERÜSTERSTELLUNG

Gerüsterstellung entsprechend DIN 18451 und DIN 4420 der Gerüstgruppe I/II, auf- und abbauen;Grundeinsatzzeit 4 Wochen entsprechend DIN 18451.

Höhe: _____ m

In den Preis einzurechnen sind

- An- und Abtransport des Gerüstmaterials und der Abdeckungen
- Die erforderlichen Leitergänge

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.003 ERLÄUTERUNG zu AUFMASS und ABRECHNUNG

MENGE: EINHEIT: EP: GP:

Pos.004 GERÜST ABPLANEN

Höhe: _____ m

In den Preis einzurechnen sind

An- und Abtransport des Materials

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.005 FASSADENGERÜST, WEITERE WOCHEN

Fassadengerüst behalten für weitere Wochen

je Woche

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.006 ABDECKARBEITEN

Fenster, Türen und Rahmenflächen sind durch geeignete Maßnahmen wie Abdecken mit geeigneter Folie oder passgenauem Zuschnitt von Spanplatten gegen Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen. Alle auftretenden Beschädigungen und Verunreinigungen an nicht geschützten Teilen werden auf Kosten des Anbieters beseitigt.

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.007 UNTERGRUNDPRÜFUNG

Der Putzgrund ist gemäss DIN 18350 zu prüfen und vorzubereiten.

Untergrund auf Art, Eignung, Unebenheiten, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Prüfmethoden:

- Gitterschnitt
- Klopfprobe
- Wischprobe
- Benetzungsprobe
- Abreißproben
- Ausloten (Schnurgerüst)

MENGE: EINHEIT: Psch EP: GP:

Pos.008 KREIDENDE UNTERGRÜNDE

Untergrund muss saugfähig, trocken, staubfrei, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen und Ausblühungen aller Art sein. Der Untergrund ist gemäss der DIN 18363 und den BFS-Datenblätter zu prüfen und vorzubereiten.

Material: WDVS-DIREKT.DE TIEFGRUND LF

Verarbeitung:

Mit Bürste, Pinsel, Roller oder Spritzgerät satt und gleichmässig auftragen. TIEFENGRUND LF wird unverdünnt bzw. bis max. 1:1 mit Wasser verdünnt verarbeitet. Der Verdünnungsgrad richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes (je höher die Saugfähigkeit, umso weniger Wasser darf zugegeben werden). Die Grundierung muss so verdünnt werden, dass keine glänzenden Flächen stehen bleiben. Probeflächen anlegen.
angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.011 UNTERGRUNDVORBEREITUNG NEUBAU

Vorhandene Toleranzen von mehr als 10 mm mit Kalkzementmörtel, Mörtelgruppe P II, DIN V 18550 ausgleichen.

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.012 UNTERGRUNDVORBEREITUNG ALTBAU

Keimtötenden Reinigung von befallenen Oberflächen mit Bakterien, Algen oder Pilzen im Außenbereich durch fachgerechte Entfernung.

Produkt: _____

Verarbeitung:

Das Material wird verarbeitungsfertig geliefert.
Geeignetes ALGEN- und PILZ-Reinigungsmittel mittels Bürste oder Schwamm auf die befallene Fläche auftragen und 12-16 Stunden einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit wird der sichtbare (abgetötete) Befall mechanisch mit einer kurzen Bürste oder dem Dampfstrahlgerät entfernt (Heißdampf 60 - 80 °C bei 4-6 bar ohne Rotordüse).

Sicherheitshinweise und Umwelt- und Abwasser-/Kanalhinweise des Herstellers sind strengstens zu beachten.

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.014 ABSCHLAGEN NICHT -TRAGFÄH. PUTZES

Nicht tragfähigen Putz an der Fassade abschlagen, fachgerecht entsorgen und mit einem mineralischen Putz MG PII, DIN V 18550 ausgleichen.

Material: WDV5-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,87 W/(mK)
Diffusionswiderstand: ca. 12
Baustoffklasse nach DIN 4102: A1 nicht brennbar,

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.015 ABSCHLAGEN LAIBUNGEN

Fensterlaibung abschlagen wegen Anbringung der Laibungsdämmplatten, abgeschlagenes Material fachgerecht entsorgen und mit einem mineralischen Putz MG PII, DIN V 18550 ausgleichen.

Laibungstiefe: [] cm

Material: WDV5-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35
Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm², Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,87 W/(mK), Baustoffklasse nach DIN 4102: A1 nicht brennbar, Trockenrohddichte: ca. 1,4 kg/dm².

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.016 ALTE FENSTERBÄNKE AUSBAUEN

Bestehende Fensterbänke ausbauen und abtransportieren. Entsorgung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Fensterbankbereich säubern.

Alte Fensterbänke:

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.017 FENSTERBÄNKE-ALU mit Gleitabschluss

Alu-Fensterbänke einschl. Gleitabschlussprofile vor dem Anbringen des Wärmedämm-Verbundsystems, einschl. Schutzfolie und Fensterbankhalter montieren. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten. Hohlräume unter den Fensterbänken sind vollständig mit Füllschaum auszuschäumen (ohne das sich Fensterbank wölbt) oder vollständig mit Mineralwolle (mind. jedoch 50 mm Dicke) auszustopfen. Je nach Anschlussdetail (Vorgabe Fensterhersteller) Spezialabdichtung zwischen Fensterbank und Fensterahmen anbringen. Systemanschlüsse (Anschluss- und Dichtungsfugen) gemäss separater Position mit Fugendichtband 2D ausbilden, unter Berücksichtigung der Laibungsdämmplatten.

Material:

ALU []* RAL9016 verkehrsweiss,
ALU []* E6EV1 silberfarbig eloxiert

inkl. Fensterbank Endstück Alu FLEX, Stoss- oder Eckverbinder, Spezialdichtung und Montageschrauben inkl. Abdeckkappen.

*) bitte markieren!

Ausladung: _____ mm

Länge inkl. Abschlüsse: _____ mm

Fabrikat:

WDVS-DIREKT.DE Fensterbank-WDVS und Zubehör

MENGE: EINHEIT: Stk EP: GP:

Pos.018 MONTAGE-QUADER UNIVERSAL ZUSCHNEIDBAR 1000 mm LANG

Liefern und fachgerechte Montage von Montage-Zylinder in die Dämmplatten nach Systemvorschrift auf passende Dämmstofflänge schneiden und einbauen. Einbauort nach Angabe der Bauleitung (siehe Werkplanung).

Material: WDVS-DIREKT.DE EPS-Montagequader Universal 120x160x1000mm, individuell zuschneidbar

Technische Daten:

Brandverhalten :B2 (DIN 4102), Wärmeleitzahl λ_D : 0,045 W/m·K
zul. Zugkraft Element auf Untergrundverklebung: 1,8 kN
zul. Querkraft Element im Einbauzustand: 110 kg
zul. Zugkraft Schraube 8 mm, Setztiefe 60 mm: 154 kg
zul. Belastung: bis 20 kg pro Quader
Drucklast pro Quader ca. 825 kg

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: St EP: GP:

Pos.019 MONTAGE-ZYLINDER

Liefern und fachgerechte Montage von Montage-Zylinder in die Dämmplatten nach Systemvorschrift mittels Fräser. Einbauort nach Angabe der Bauleitung (siehe Werkplanung).

Material: WDV5-DIREKT.DE Montage-Zylinder schwarz für EPS/Miwo.
- [] Durchmesser 70 mm (Nutzfläche Durchmesser 50 mm)
- [] Durchmesser 125 mm (Nutzfläche Durchmesser 105 mm)
Dicke 70 mm
Raumgewicht 170 kg/m³

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: St EP: GP:

Pos.020 MONTAGE-QUADER

Liefern und fachgerechte Montage von Montage-Quader in die Dämmplatten nach Systemvorschrift mittels Aussägen mit Fuchsschwanz. Einbauort nach Angabe der Bauleitung (siehe Werkplanung).

Material: WDV5-DIREKT.DE EPS-Montage-Quader für EPS/Miwo.
- [] Größe 98 x 98 mm Zugkraft: 400 kg
- [] Größe 138 x 98 mm Zugkraft: 600 kg

Dicke []* (*= Dämmdicke)

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: St EP: GP:

Pos.021 FENSTERLAIBUNGEN

An den Fensterlaibungen ist der Putz um die Stärke der aufzubringenden Dämmung zu entfernen.

Stärke ca _____.

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.024 SOCKELTROGPROFIL, Standard

Liefern sowie waagerechtes und fluchtgerechtes Anbringen von PVC-Sockelprofilen zweiteilig mit Glasfasergewebe nach Herstellervorschrift mit mind. 3 Sockelschienendübel/lfm befestigen. Mit einzukalkulieren ist der Einbau der erforderlichen Sockelprofilverbinder. Falls Sockel- und Perimeterdämmplatten unterhalb der Sockelschiene angebracht wird, ist ein Fugendichtband 15/2-6mm dimensionsgerecht unterhalb einzulegen.

Fabrikat: WDV5-DIREKT.DE SOCKELSCHIENE PVC 2-teilig
[]VARIO 100-140mm
[]VARIO 140-180mm
[]VARIO 180-220mm
[]>220mm universal, 80-300mm mit Gewebe einteilig

& WDV5-DIREKT.DE MONTAGESET (ausreichend für ca. 25lfm)

WDV5-DIREKT.DE-MONTAGESET besteht aus:
- 75 St. Nageldübel
- 10 St. Sockelschienenverbinder
- 50 St. Unterlegscheibe 3mm

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.027 DÄMMPLATTEN MINERALWOLLE LAMELLE MPL II WLG040

DÄMMPLATTEN MINERALWOLLE LAMELLE MPL II WLG040

Liefern und Anbringen von
WDV5-direkt.de - DÄMMPLATTEN MINERALWOLLE LAMELLE MPL II WLG040
Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1, 2-seitig weiß
beschichtet, Format 20 x120 cm
AbreiBfestigkeit 80 [KPa]², Scherfestigkeit 20 [KPa]²

Güteeigenschaften nach WDV5-Richtlinien mit mineralischem Kleber auf Zementbasis im Teilflächen-Verfahren bzw. Kammbettverfahren verklebt, dicht gestoßen, von unten nach oben im Verband gesetzt und im Eckbereich verzahnt. Plattenfugen >5mm müssen mit gleichem Material dicht geschlossen werden, kleinere Plattenfugen werden mit Füllschaum B1 ausgeschäumt.

Plattenstärke: Wand: _____ cm Laibungen: _____ cm

Material: WDV5-direkt.de - DÄMMPLATTEN MINERALWOLLE LAMELLE MPLII WLG040, Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1, 2-seitig weißbeschichtet, Format 20 x120 cm

Kleber: WDV5-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35grau
WDV5-DIREKT.DE-FÜLLSCHAUM B1

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.031 ARMIERUNGSLAGE LAIBUNGSDÄMMUNG

Zum Erstellen der Armierungslage wird der WDV5-direkt.de KLEBE- u. ARMIERUNGSMÖRTEL KA35 mit der Zahntraufel bzw. mit gängigen Putzmaschinen aufgetragen, das GLASFASERGEWEBE Miwo mind. 10 cm überlappend eingelegt und mit der Glättkelle angedrückt. Die Armierungsschichtstärke muss mind. **3 mm und max. 5 mm** betragen und das Gewebe muss im oberen Drittel liegen.

Die Mindeststandzeit für nachfolgenden Oberputz beträgt 1 Woche.

Bei Überputzstärken (> 5 mm) besteht Rissegefahr - bitte ggf. WDVS-direkt.de Klebe- u. Armierungsmörtel KA510 (5-10mm) verwenden!
 Mindeststandzeit der Spachtelung beträgt ca. 1 Tag pro mm.

Produkt: WDVS-DIREKT.DE GLASFASERGEWEBE MIWO,
 WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.032 DÜBELUNG AB 20 MTR. HÖHE ODER UNEBENHEITEN >1cm/mtr.

DÄMPLATTEN MINERALWOLLE LAMELLE MPL II WL040 mit zugelassenen WDVS-Schlagdübel oder gemäss dem Vorschlag des Fachverband WDVS (Windzone und Lage) und Dübelteller 140mm plus befestigen.

Tabelle 3: Winddruck w_e und Mindestanzahl der Dübel

Putzsystem		Winddruck w_e (Windsoglast) [kN/m ²]	Mindestdübelanzahl [Dübel/m ²]
Dicke [mm]	Flächengewicht [kg/m ²]		
≤ 10	und ≤ 10	bis -1,6	-
		-1,6 bis -2,2	3
> 10	oder > 10	bis -1,6	-
		-1,6 bis -2,2	5

Verarbeitungsrichtlinien und Zulassung beachten!

Verbrauch: Menge kann sich gemäss dem Vorschlag des Fachverband WDVS (Windzone und Lage) und o.g. Winddrucktabelle erhöhen,

Dübel (Typ/Länge):

Material: WDVS-DIREKT.DE Dübel Schlag CN 8 (chi-Wertklasse WL0,000)
 WDVS-DIREKT.DE Dübel Teller 140mm

___ cm Dübellänge - 35 mm Verankerungstiefe im Untergrund

angebotenes Farabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.034 GEWEBEECKWINKEL (10 x 15 cm)

Lieferrn sowie lot- und fluchtgerechtes Anbringen von verstärkten Gewebeeckwinkeln an 90 Grad Ecken und Kanten, mit mineralischem Kleber, auf die Dämmplatten ansetzen und das Gewebe vollflächig einbetten.

Material: WDVS-DIREKT.DE - GEWEBEWINKEL KU
 mit PVC Kante 10 x 15 cm

WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.035 GEWEBEECKWINKEL (10 x 23 cm)

Liefern sowie lot- und fluchtgerechtes Anbringen von verstärkten Gewebeeckwinkeln an 90 Grad Ecken und Kanten, mit mineralischem Kleber, auf die Dämmplatten ansetzen und das Gewebe vollflächig einbetten.

Material: WDVS-DIREKT.DE GEWEBEWINKEL KU
mit PVC Kante 10 x 23 cm
WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.036 GEWEBEECKWINKEL ROLLBAR >< 90 Grad Ecken

Liefern sowie lot- und fluchtgerechtes Anbringen von verstärkten Gewebeeckwinkeln an >< 90 Grad Ecken (sämtliche Eckausbildungen über unter 90 Grad sind möglich) und Kanten, mit mineralischem Kleber, auf die Dämmplatten ansetzen und das Gewebe vollflächig einbetten.

Material: WDVS-DIREKT.DE GEWEBEWINKEL ROLLE á 50m
WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.037 ABDICHTUNG ANSCHLUSSFUGEN (3 bis 9 mm)

Abdichten von Anschlussfugen an angrenzende Bauteile wie z. B. Türen, Fenster, Fensterbänke, Ortgang, Traufe etc. mit vorkomprimiertem selbstklebendem Fugendichtband aus Polyurethanschaum. Schlagregendicht nach DIN 18055 (600 Pa).

Produkt: WDVS-DIREKT.DE FUGENDICHTBAND ILLMOD Typ 2D-15/3-9
für Fugenbreite von 3 bis 9 mm

angebotenes Fabrikat: _____

Achtung:

Das Fugendichtband ist ca. 2-3mm von der Aussenkante Dämmplatte zwischen Dämmplatte und Bauteil zu setzen und gut anzupassen.

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.038 ABDICHTUNG ANSCHLUSSFUGEN (2 bis 6 mm)

Abdichten von Anschlussfugen an angrenzende Bauteile wie z. B. Türen, Fenster, Fensterbänke, Ortgang, Traufe etc. mit vorkomprimiertem selbstklebendem Fugendichtband aus Polyurethanschaum. Schlagregendicht nach DIN 18055 (600 Pa).

Produkt: WDVS-DIREKT.DE FUGENDICHTBAND ILLMOD Typ 2D-15/2-6
für Fugenbreite von 2 bis 6 mm

Achtung:
Das Fugendichtband ist ca. 2-3mm von der Aussenkante Dämmplatte zwischen Dämmplatte und Bauteil zu setzen und gut anzupassen.

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.039 ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE UND SCHATTENFUGE, farbige Fensterrahmen

Putzanschluss im Tür- und Fensterbereich herstellen, mittels einer Anputzleiste mit Schattenfuge für farbige Fensterrahmen und farbige Oberputze, Gewebe, einseitig klebend, fluchtgerecht zum Rahmenprofil.

Funktion:
Die neue Leiste ist mit einer Schattenfuge ausgestattet, wodurch die Dichtfläche nicht visuell wird. Somit optimal für farbige Fensterrahmen und farbige Oberputze geeignet. Je nach Fensterdimension ggf. noch zusätzlich Fugendichtband einlegen.

Fabrikat: WDVS-DIREKT.DE ANPUTZLEISTE FLEX MIT SCHATTENFUGE

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.040 ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE UND KOMPRIBAND, MEHRTEILIG

Putzanschluss im Tür- und Fensterbereich herstellen, mittels einer Anputzleiste mehrteilig mit PE-Band, Gewebe und komprimiertem PUR-Band, fluchtgerecht zum Rahmenprofil.

Funktion:
Die neue Leiste ist mit einem komprimierten Polyurethanband ausgestattet, welches durch das Entfernen der Schutzlasche ausgelöst wird und nach den Anforderungen frei expandiert. Es entsteht eine entkoppelte Lösung zwischen Putzsystem und Rahmenkonstruktion. Das Profil ist mit einem angeschweißtem Gewebeteil versehen. Zum putzbündigen Anschluss ist die Vorderkante gerundet und gerillt.

Das komprimierte PUR-Band ist ausreichend dimensioniert, schlagregendicht und durch den davor liegenden Steg geschützt. Zum Ankleben ist die Gewebeleiste mit einem PE-Band ausgestattet.

Speziell für WDVS ca. 100-300mm Dämmung und >2m² Fenster- oder Türflächen, schlagregendicht, speziell für vorgehängte Fenstern(Passivhäusern)

Fabrikat: WDVS-DIREKT.DE ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE WDVS mit PU-BAND
[] Fenster in Mauerwerkslaibung bis 300 mm Dämmung
[] Fenster mauerwerksbündig bis 300 mm Dämmung
[] Fenster vorgesetzt bis 300 mm Dämmung

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.041 ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE FLEXIBEL, FENSTER MAUERWEKSBÜNDIG,
MEHRTEILIG MIT WEICH-PVC-SCHLAUFE

Putzanschluss im Tür- und Fensterbereich liefern und herstellen, mittels einer flexiblen Anputzleiste, mehrteilig, mit elastischer Schlaufe aus Weich-PVC für größere Bewegungsaufnahmen, **Putzdicken ≥ 10 mm**, mit Abrisskante und schiebefestem alkalibeständigem Glasfaserstreifen, einseitig klebend, fluchtgerecht zum Rahmenprofil einbauen.

Anputzleiste mit Gewebe WDVS für mauerwerksbündige Fenster, hoch flexible m² Fenster- oder Türflächen, schlagregendicht und gemauerter Laibung.

Produkt: WDVS-DIREKT.DE ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE UND WEICH-PVC-SCHLAUFE 3D MIT LIPPE
[] **anthrazit ähnl. RAL7016**
[] weiß
[] Fenster mauerwerksbündig bis 160mm Dämmung
[] Fenster in Mauerwerkslaibung bis 300 mm Dämmung

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.042 ANPUTZLEISTE TELESKOP

Putzanschluss für übergroße Fenster, Fensterfronten, Türanlagen und ähnliche Bauteile, Rahmenschenkellängen > 4 m. Die ANPUTZLEISTE ist Innen oder Außen vorgesehen, durch zwei ineinander montierte Profile ist die Gewebeleiste horizontal und vertikal in sich beweglich. Dadurch lassen sich größere Ausdehnungen im Anschlussbereich Fenster und Türen auffangen.

Anputzleiste mit Gewebe WDVS - für WDVS ca. >100mm Dämmung und ca. 2m² Fenster- oder Türflächen, schlagregendicht

Produkt: WDVS-DIREKT.DE ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE UND M. TELESKOP
[] Fenster in Mauerwerkslaibung bis 160 mm Dämmung
[] Fenster mauerwerksbündig bis 160mm Dämmung
[] Fenster vorgesetzt bis 100mm Dämmung

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.047 DEHNFUNGENPROFIL MIT GEWEBE - GERADE -

Liefern und fluchtgerechtes Ansetzen von DEHNFUNGENPROFIL MIT GEWEBE GERADE, bestehend aus 2 Eckprofilen, Armierungsgewebe und in sich armiertem flexiblen Nitril-Kautschukband, einsetzbar für alle Dämmstoffdicken und variablen Fugenbreiten von 5 - 35 mm.

Lieferlänge: 2,50 m

Fabrikat: WDV5-DIREKT.DE DEHNFUNGENPROFIL MIT GEWEBE - GERADE -

Wichtig:

Die Breite der Bewegungsfuge / Abmessungen sind entsprechend den zu erwartenden Bewegungen nach Angabe des Statikers zu wählen.

In die Fugenschleife ist ein Polystyrol-Streifen als Schutz gegen Verunreinigung beim Beschichten einzulegen und nach Ende der Arbeiten wieder zu entfernen.

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.048 GEWEBEECKEN / DIAGONALARMIERUNG MIWO

Anbringen der Gewebeeckpfeile und Überspachteln. Maschenweite 4 x 4 mm, 40 x 33 cm, an den Ecken bei Gebäudeöffnungen.

Material: WDV5-DIREKT.DE GLASFASERGEWEBE DIAGONALPFEILE MIWO
WDV5-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: St EP: GP:

Pos.050a ARMIERUNGSLAGE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35 - 3-5mm (dünn)

Zum Erstellen der Armierungslage wird der KLEBE- u. ARMIERUNGSMÖRTEL mit der Zahntraufel bzw. mit gängigen Putzmaschinen aufgetragen, das WDV5-Armierungsgewebe mind. 10 cm überlappend eingelegt und mit der Glättkelle angedrückt. Die Armierungsschichtstärke muss **mind. 3 mm und max. 5 mm** betragen und das Gewebe muss im oberen Drittel liegen.

Die Mindeststandzeit für nachfolgenden Oberputz beträgt ca. 1 Tag/mm Schichtstärke. Bei Überputzstärken (> 5 mm) besteht Rissegefahr!

Produkt: WDV5-DIREKT.DE GLASFASERGEWEBE MIWO
WDV5-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.050b ARMIERUNGSLAGE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL LEICHT MW - 4-7mm (mittel)

Zum Erstellen der Armierungslage wird der KLEBE- u. ARMIERUNGSMÖRTEL mit der Zahntraufel bzw. mit gängigen Putzmaschinen aufgetragen, das WDV5-Armierungsgewebe mind. 10 cm überlappend eingelegt und mit der Glättkelle angedrückt. Die Armierungsschichtstärke muss **mind. 4 mm und max. 7 mm** betragen und das Gewebe muss im oberen Drittel liegen.

Die Mindeststandzeit für nachfolgenden Oberputz beträgt ca. 1 Tag/mm Schichtstärke. Bei Überputzstärken (> 7 mm) besteht Rissgefahr!

Produkt: WDVS-DIREKT.DE GLASFASERGEWEBE MIWO
 WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL LEICHT MW

angebotenes Fabrikat: _____

ACHTUNG: Mauerwerksseitige Abdichtung nach DIN muss vorhanden sein.

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.050c ARMIERUNGSLAGE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA510 - 5-10mm (dick)

Zum Erstellen der Armierungslage wird der KLEBE- u. ARMIERUNGSMÖRTEL mit der Zahntraufel bzw. mit gängigen Putzmaschinen aufgetragen, das WDVS-Armierungsgewebe mind. 10 cm überlappend eingelegt und mit der Glättkelle angedrückt. Die Armierungsschichtstärke muss **mind. 5 mm und max. 10 mm** betragen und das Gewebe muss im oberen Drittel liegen.

Die Mindeststandzeit für nachfolgenden Oberputz beträgt ca. 1 Tag/mm Schichtstärke. Bei Überputzstärken (> 10 mm) besteht Rissgefahr!

Produkt: WDVS-DIREKT.DE GLASFASERGEWEBE MIWO
 WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA510

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.051 ZUSATZARMIERUNG PANZERGEWEBE

Zusatzarmierung zum Flächen-Glasfasergewebe Miwo (bei Bedarf) in mechanisch extrem belasteten Bereichen:

Produkt: WDVS-DIREKT.DE GLASFASERGEWEBE PANZER hochreißfest,
 WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35
 Verbrauch: 1m/m² - nicht überlappen

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.052A) PUTZFASCHEN MINERALISCHER OBERPUTZ

Die Fensterlaibungen sind in einer Breite von ____ cm und in einer Tiefe von ____ cm mit Feinoberputz auf der vorhandenen Armierungsschicht mit Stahlglätter aufzuziehen und mit PVC-Reibebrett zu strukturieren.

Material: WDVS-DIREKT.DE MARMOR T 1,0 mm

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.053 SOCKELDÄMMPLATTEN (Verklebung mit 2-komp. Kleber)

Liefern und Anbringen von Sockeldämmplatten mit SOCKELFLEX 2K - Gemisch (SOCKELFLEX 1:1 gemischt mit KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35) vollflächig verklebt und dicht gestoßen.

Plattenstärke: Wand: _____ cm Laibungen: _____ cm

Produkt: SOCKEL- und PERIMETERDÄMMPLATTEN EPS 035 PW,
bauaufsichtliche Zulassung bis 3 mtr., Baustoffklasse B1
DIN 18164).
WDVS-DIREKT.DE Sockelflex 2K mischen 1:1 mit
WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

Vorzüge:
SOCKELFLEX 2K besteht aus einer Pulverkomponente (Klebe- und Armierungsmörtel KA35 grau) und einer hochwertigen Kunststoffdispersion und ergibt nach dem Trocknen eine wasserundurchlässige Beschichtung mit hoher Elastizität sowie ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser. Die hervorragenden Eigenschaften von SOCKELFLEX gehen in extremen Temperaturbereichen nicht verloren. Die Haftung von Beschichtungen auf Alt- und Neubeton, Ziegel, Bauplatten, Gussasphalt, Dachpappen, EPS- und PU-Hartschäumen usw. ist ausgezeichnet. SOCKELFLEX 2K Beschichtungen sind darüber hinaus:

- alterungs-, witterungs- und UV-beständig;
- haftet auf Bitumen;
- Topfzeit von ca. 2 -3 Stunden bei 20°C;
- leicht verarbeitbar;
- in Anlehnung an DIN 1048 Teil 5 gegen Druckwasser geprüft

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.054 SOCKEL- bzw. PERIMETERDÄMMPLATTEN (MINERALISCH VERKLEBT)

Liefern und Anbringen von Sockeldämmplatten mit Klebe- und Armierungsmörtel KA 35 vollflächig bzw.- Punkt-Wulst verklebt und dicht gestossen.

Plattenstärke: Wand: _____ cm Laibungen: _____ cm

Produkt: SOCKEL- und PERIMETERDÄMMPLATTEN
EPS [] 035 PW
EPS [] 032 PW
bauaufsichtliche Zulassung bis 3 mtr., Baustoffklasse B1
DIN 18164).
WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.055 DÜBELUNG (SOCKEL)

Verdübelung der SOCKEL- und PERIMETERDÄMMPLATTEN EPS 035 PW mit DÜBEL oZ Thermo ST Schlagdübel. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke wählen.

Die Dübel müssen 40 mm im tragfähigen Mauerwerk verankert sein. Der bestehende Altputz ist nicht als Verankerungsgrund zu sehen.

Produkt: WDVS-DIREKT.DE-DÜBEL CN 8 (chi-Wert: 0,000)
 ___ cm Dübellänge

angebotenes Farbfabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.056 ZUSATZARMIERUNG PANZERGEWEBE (SOCKEL)

Zusatzarmierung (bei Bedarf) in mechanisch extrem belasteten Bereichen zur zusätzlichen Standardarmierung:

Produkt: WDVS-DIREKT.DE GLASFASERGEWEBE PANZER hochreißfest,
 WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

Wichtig:
Max. Gesamtschichtstärke der Klebe- und Armierungsmörtel KA35 von max. 5mm beachten.

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.057 GEWEBEECKWINKEL 10 x 15 cm (SOCKEL)

Liefern sowie lot- und fluchtgerechtes Anbringen von verstärkten Gewebeeckwinkeln an 90 Grad Ecken und Kanten, mit mineralischem Kleber, auf die Dämmplatten ansetzen und das Gewebe vollflächig einbetten.

Material: WDVS-DIREKT.DE - GEWEBEWINKEL KU
 mit PVC Kante 10 x 15 cm
 WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.058 ARMIERUNGSLAGE (SOCKEL - ARMIERUNG MIT 2-Komp.-ARMIERUNG)

Zum Erstellen der Armierungslage und Abdichtung wird das SOCKELFLEX 2K - Gemisch (SOCKELFLEX 1:1 gemischt mit KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35) mit der Zahntraufel aufgetragen, das WDVS-Armierungsgewebe mind. 10 cm überlappend eingelegt und mit der Glättkelle angeedrückt. Die Armierungsschichtstärke muss mind. 4 mm und max. 6 mm betragen und das Gewebe muss im oberen Drittel liegen. Das Gewebe darf im Sockel- und Untererbereich nicht sichtbar sein bzw. freiliegen.

Die Mindeststandzeit für nachfolgenden Oberputz beträgt mind. 1 Tag/mm Schichtstärke.

Produkt: WDVS-DIREKT.DE GLASFASERGEWEBE MIWO,
 WDVS-DIREKT.DE Sockelflex 2K (ca. 4 kg/m²) 1:1 mischen mit
 WDVS-DIREKT.DE KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL KA35

Noppenfolie (Delta-PT) o. dgl.

Vorzüge:

SOCKELFLEX 2K besteht aus einer Pulverkomponente (Klebe- und Armierungsmörtel KA35) und einer hochwertigen Kunststoffdispersion und ergibt nach dem Trocknen eine wasserundurchlässige Beschichtung mit hoher Elastizität sowie ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser. Die hervorragenden Eigenschaften von SOCKELFLEX gehen in extremen Temperaturbereichen nicht verloren. SOCKELFLEX 2K Beschichtungen sind darüber hinaus:

- alterungs-, witterungs- und UV-beständig;
- leicht verarbeitbar;
- in Anlehnung an DIN 1048 Teil 5 gegen Druckwasser geprüft

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.059 FILZPUTZ / SOCKELDÄMMUNG

Nach Austrocknung der Armierungslage nochmals mineralischen Spachtel dünn ca. 2 mm aufziehen und abfilzen.

Produkt: WDVS-DIREKT.DE SOCKELPUTZ grau 1.2 mm

Bei Ausbildung der Sockel-Abdichtung/Armierungslage mit SOCKELFLEX 2K vorher mit GRUNDIERUNG UNIVERSAL grundieren. Anschließend SOCKELPUTZ grau dünn aufziehen und abfilzen.

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.061 FEUCHTIGKEITSANSTRICH (ERDBERÜHRTER BEREICH)

Im Sockelbereich ist es dringend erforderlich, den Putzquerschnitt, und Putzflächen, die von Erdreich, Pflaster, Asphalt etc. berührt werden, gegen eindringende Nässe, nach DIN 18195, zu schützen. Ansonsten sind wiederum Schäden in diesem stark belasteten und gefährdeten Bereich vorprogrammiert. Mehr oder wenig geschlossene Belagsflächen, wie z.B. Gartenplatten, Verbundsteine, Asphalt etc. direkt an den Putz anzuschließen, sollte in jedem Fall vermieden werden.

Zu beachten ist die gemeinsame Richtlinie der Verbände Garten- und Landschaftsbau und Stuckateur Verband.

Vorschlag:

Ordnungsgemäßer Anschluss Dämmung und Sockelputz (erdberührten Bereich). Ansonsten ist die Dämmung und der Sockelputz im erdberührten Bereich eben zu putzen und an der Unterkante im frischen Zustand, schräg (45Grad) abzuschneiden, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.

Nach der Putzaustrocknung ist an der erdberührten Putzfläche sowie bis ca. 5 cm über Geländeoberkante, ein zwei - dreimaliger Anstrich mit WDVS-DIREKT.DE SOCKELFLEX 2K auszuführen.

Material: WDVS-DIREKT.DE SOCKELFLEX 2K

WDVS-DIREKT.DE KA35 1:1 mischen und mit 10% Wasser verdünnen

Noppenfolie (Delta-PT) o. dgl.

Eigenschaften des WDVS-DIREKT.DE SOCKELFLEX 2k
(2-komponentiges Material):
Als Abdichtung im erdberührten Bereich
Verbrauch ca. 3,0 kg/m²
Druckwassergeprüft bis 5 bar
2 - 3 Stunden verarbeitbar
>>Technisches Merkblatt beachten!<<

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.062 FEUCHTIGKEITSANSTRICH (SPRITZWASSER BEREICH)

Im Sockelbereich ist es dringend erforderlich, den Putzquerschnitt, und Putzflächen, die von Erdreich, Pflaster, Asphalt etc. berührt werden, gegen eindringende Nässe, nach DIN 18195, zu schützen. Ansonsten sind wiederum Schäden in diesem stark belasteten und gefährdeten Bereich vorprogrammiert. Mehr oder wenig geschlossene Belagsflächen, wie z.B. Gartenplatten, Verbundsteine, Asphalt etc. direkt an den Putz anzuschließen, sollte in jedem Fall vermieden werden.

Zu beachten ist die gemeinsame Richtlinie der Verbände Garten- und Landschaftsbau und Stuckateur Verband.

Vorschlag:

Ordnungsgemäßer Anschluss Dämmung und Sockelputz (erdberührten Bereich). Ansonsten ist die Dämmung und der Sockelputz im erdberührten Bereich eben zu putzen und an der Unterkante im frischen Zustand, schräg (45Grad) abzuschneiden, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.

Nach der Putzaustrocknung ist an der **erdberührten Putzfläche ein zwei - dreimaliger Anstrich** sowie im **Spritzwasserbereich bis ca. 30 cm ein einmaliger Anstrich** über Geländeoberkante mit WDVS-DIREKT.DE SOCKELFLEX 2K auszuführen.

Material: WDVS-DIREKT.DE SOCKELFLEX 2K
WDVS-DIREKT.DE KA35 1:1 mischen und mit 10% Wasser verdünnen

Eigenschaften des WDVS-DIREKT.DE SOCKELFLEX 2k
(2-komponentiges Material):
Als Abdichtung im erdberührten Bereich
Verbrauch ca. 3,0 kg/m²
Druckwassergeprüft bis 5 bar
2 - 3 Stunden verarbeitbar
>>Technisches Merkblatt beachten!<<

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.063 SOCKELFARBANSTRICH

Lieferrn und Auftragen eines wetterbeständigen Farbanstriches auf Sockelfläche mit einem zweimaligen Anstrich einer Sockel-Fassadenfarbe.

Material: WDVS-DIREKT.DE FASSADENFARBE SOCKEL farbig
(Hellbezugswerte > 10% auf Sockelflächen max. 0,5m Höhe)
Farbklasse: _____
Farbnummer: _____
Farbtonkarte: _____
Preisgruppe: _____

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.064 OBERPUTZ - EDELPUTZ mineralisch weiss (gerieben)

Mineralischer Edelputz, Farbton weiss, in geriebener Struktur, auf den Flächen, lt. Angabe aufgebracht in Kornstärke von 2 oder 3 mm.
Putzmörtelgruppe P I nach DIN V 18550 Tabelle 1, bzw. CS I nach DIN EN 998-1.

Material: WDVS-DIREKT.DE
Strukturart: [___] SCHEIBO T (Scheibenputz mit Traufel-
/Kratzputzstruktur oder
[___] MÜNCHNER R (Reibe-/Rillenputz)
Korngrösse: [___] 2 mm oder
[___] 3 mm
Farbton: weiß

angebotenes Fabrikat: _____

Achtung: Mineralische Edelputze können je nach Witterung wolzig aufdrocknen, ein zusätzlicher Egalisierungsanstrich ist erforderlich.

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.065 OBERPUTZ - EDELPUTZ mineralisch farbig (gerieben)

Mneralischer Edelputz, farbig, in geriebener Struktur, auf den Flächen, Farbton nach Farbtonkarte, lt. Angabe aufgebracht in Kornstärke von 2 oder 3 mm.

Putzmörtelgruppe P I nach DIN V 18550 Tabelle 1, bzw. CS I nach DIN EN 998-1.

Material: WDVS-DIREKT.DE
Strukturart: [___] SCHEIBO T (Scheibenputz mit Traufel-
/Kratzputzstruktur oder
[___] MÜNCHNER R (Rauhputz mit Reibe-
/Rillenputzstruktur)
Korngrösse: [___] 2 mm oder
[___] 3 mm
Farbton: _____
Farbnummer: _____
Farbtonkarte: _____

angebotenes Fabrikat: _____

Achtung: Mineralische Edelputze können je nach Witterung wolzig aufdrocknen, ein zusätzlicher Egalisierungsanstrich ist erforderlich.

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.066 OBERPUTZ - EDELPUTZ mineralisch brilliantweiß (gerieben)

Mineralischer Edelputz mit Marmorkorn, Farbton weiss, in geriebener Struktur, auf den Flächen, lt. Angabe aufgebracht in Kornstärke von 2 oder 2.5 mm.

Putzmörtelgruppe P I nach DIN V 18550 Tabelle 1, bzw. CS I nach DIN EN 998-1.

Material: WDVS-DIREKT.DE
Strukturart: [___] MARMOR -T- (Scheibenputz mit Traufel-
/Kratzputzstruktur oder
[___] MARMOR -R- (Reibe-/Rillenputz)
Korngrösse: [___] 2 mm oder
[___] 2.5 mm
Farbton: weiß

angebotenes Fabrikat: _____

Achtung: Mineralische Edelputze können je nach Witterung wolzig aufdrocknen, ein zusätzlicher Egalisierungsanstrich ist erforderlich.

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.067 OBERPUTZ - EDELPUTZ mineralisch brilliantweiß farbig (gerieben)

Mineralischer Edelputz mit Marmorkorn, farbig, in geriebener Struktur, auf den Flächen, lt. Angabe aufgebracht in Kornstärke von 2 oder 2.5 mm.

Putzmörtelgruppe P I nach DIN V 18550 Tabelle 1, bzw. CS I nach DIN EN 998-1. (Achtung: Hellbezugswert > 30%, nach WDVS-Richtlinien für letzten sichtbaren Farbton)

Material: WDVS-DIREKT.DE
Strukturart: [___] MARMOR -T- (Scheibenputz mit Traufel-
/Kratzputzstruktur oder
[___] MARMOR -R- (Reibe-/Rillenputz)
Korngrösse: [___] 2 mm oder
[___] 2.5 mm
Farbton: _____
Farbnummer: _____
Farbtonkarte: _____

angebotenes Fabrikat: _____

Achtung: Mineralische Edelputze können je nach Witterung wolzig aufdrocknen, ein zusätzlicher Egalisierungsanstrich ist erforderlich.

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.073 PU-Fuge

Fugenanschlüsse sind nach Trocknung des Unterputzes unmittelbar vor dem Aufbringen des Oberputzes zusätzlich mit einer dauerelastischen Dreiecksfuge (mind. 5 x 5 mm) abzudichten und anschliessend zu überputzen. Es darf nur systemzugehöriges Fugendichtmaterial verwendet werden.

Produkt: WDV5-DIREKT.DE FUGENDICHT

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m EP: GP:

Pos.074 SILIKONHARZ Fassadenfarbe WEIß

Zweimaliger Anstrich mit einer hochwertigen Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis (>>echte<< Silikonharzfarbe), wetterbeständig, sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, beständig gegen sauren Regen, nach DIN 18363, Abschn. 2.4.1.

Material: WDV5-DIREKT.DE FASSADENFARBE SilcoPrem®

Farbklasse: Weiß

Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.075 EGALISIERUNGSANSTRICH WEIß

Einmaliger Anstrich mit einer siloxanveredelten hochwertigen Egalisierungsfarbe.

Standzeit des Oberputzes vor Anstrich, mindestens 7 Tage.

Material: WDV5-DIREKT.DE FASSADENFARBE EgaLisa weiß

Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.076 SILIKONHARZ Fassadenfarbe FARBIG

Zweimaliger Anstrich mit einer hochwertigen Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis (>>echte<< Silikonharzfarbe), wetterbeständig, sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, beständig gegen sauren Regen, nach DIN 18363, Abschn. 2.4.1.

Material: WDV5-DIREKT.DE FASSADENFARBE SilcoPrem® farbig

Farbklasse: _____

Farbnummer: _____

Farbtonkarte: _____

Preisgruppe: _____

Hellbezugswerte > 30 % auf min. WDV-System beachten, im Einzelfall und nach Farbsystem auch bis 20 % möglich.

Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.077 EGALISIERUNGSANSTRICH (MIT SILOXANVEREDELUNG) FARBIG

Bei farbigen Edelputz-Flächen, ist zur Erzielung einer möglichst schattierungsfreien Fläche, zusätzliches Überstreichen mit Egalisierungsfarbe, als einmaliger Anstrich in dem Farbton des farbigen Edelputzes, vorzunehmen.

Standzeit des Oberputzes vor Anstrich, mindestens 7 Tage.

Material: WDV-S-DIREKT.DE FASSADENFARBE EgaLisa farbig

Farbklasse: _____

Farbnummer: _____

Farbtonkarte: _____

Preisgruppe: _____

Weicht der Farbton von dem Edelputz zur Egalisierungsfarbe mehr als 10 Hellbezugspunkte ab, ist ein zwei- oder dreimaliger Anstrich notwendig. Hellbezugswerte > 30 % auf min. WDV-System beachten, im Einzelfall und nach Farbsystem auch bis 20 % möglich.

Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.078 EGALISIERUNGSANSTRICH SILIKATFARBE

Zweimaliger Anstrich mit einer silikatgebundenen hochwertigen Silikatfarbe. Algizid und fungizid ausgerüstet.

Standzeit des Oberputzes vor Anstrich beachten.

Material: WDV-S-DIREKT.DE FASSADENFARBE SilkaMIN farbig

Farbklasse: _____

Farbnummer: _____

Farbtonkarte: _____

Preisgruppe: _____

Weicht der Farbton von dem Edelputz zur Egalisierungsfarbe mehr als 10 Hellbezugspunkte ab, ist ein zwei- oder dreimaliger Anstrich notwendig. Hellbezugswerte > 20 %, im Einzelfall und nach Farbsystem auch bis 15 % möglich bei WDV-Systemen beachten.

Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.078 FASSADENANSTRICH FÜR DUNKLE UND INTENSIVE FARBTÖNE MIT IR-FORMEL

Zweimaliger Anstrich mit einer hochwertigen UV-reflektierenden Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis, matt, mit hochwertiger Keramik-Composite-Technik, sehr **hohe UV-Stabilität**, bietet Schutz vor Algen u. Pilzbefall und aggressiven Luftschadstoffen.

Sehr gut bei dunkle Farben und intensiven Farbtönen. Mit zusätzlicher IR-Reflektion-Formel ausgerüstet werden, welche eine Reduzierung der Oberflächentemperatur bis zu 20°C bewirkt. Algizid und fungizid ausgerüstet. Falls Untergrundfarbton ca. <> 50%-Punkte zum gewünschten dunklen Ton abweicht, ist ggf. ein dritter Anstrich einzukalkulieren oder ein dunklerer Oberputz einzukalkulieren.

Material: WDVS-DIREKT.DE FASSADENFARBE REFLEXOCRYL IR-Formel,

Farbklasse: farbig, <39 % HBW
(unter <15% HBW nur mit Dämmstoff Mineralwolle)

Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.078 ANSTRICH AUF FLÄCHEN / FASCHEN / LAIBUNGEN

Liefern und Auftragen eines wetterbeständigen Frabanstriches auf Flächen / Faschen / Laibungen von Fenster- und Türöffnungen, mit einer Fassadenfarbe.

Material: WDVS-DIREKT.DE FASSADENFARBE SilcoPrem® farbig
Hellbezugswerte > 30 % auf min. WDV-System beachten, im Einzelfall und nach Farbsystem auch bis 20 % möglich.

Farbklasse: _____

Farbnummer: _____

Farbtonkarte: _____

Preisgruppe: _____

angebotenes Fabrikat: _____

MENGE: EINHEIT: m² EP: GP:

Pos.079 REGIEARBEITEN (VORARBEITER)

Regiearbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung durch die örtliche Bauleitung ausgeführt werden. Sie müssen anhand von täglichen Regieberichten belegt werden, die der Bauleitung täglich zur Gegenzeichnung vorzulegen sind.

Vorarbeiterstunden

MENGE: EINHEIT: Std EP: GP:

Pos.080 REGIEARBEITEN (FACHARBEITER)

Regiearbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung durch die örtliche Bauleitung ausgeführt werden. Sie müssen anhand von täglichen Regieberichten belegt werden, die der Bauleitung täglich zur Gegenzeichnung vorzulegen sind.

Facharbeiterstunden

MENGE: EINHEIT: Std EP: GP:

Pos.081 REGIEARBEITEN (AZUBI)

Regiearbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung durch die örtliche Bauleitung ausgeführt werden. Sie müssen anhand von täglichen Regieberichten belegt werden, die der Bauleitung täglich zur Gegenzeichnung vorzulegen sind.

Azubi-Stunden

MENGE: EINHEIT: Std EP: GP:

Pos.082 REGIEARBEITEN (HELFER)

Regiearbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung durch die örtliche Bauleitung ausgeführt werden. Sie müssen anhand von täglichen Regieberichten belegt werden, die der Bauleitung täglich zur Gegenzeichnung vorzulegen sind.

Helfer-Stunden

MENGE: EINHEIT: Std EP: GP:

Gesamtsumme:

MWSt.(....%):

Gesamtsumme inkl. MWSt.: