

## Technisches Datenblatt

# Innenfarbe DEUTSCHLANDWEISS

### Produktbeschreibung:

WDVS-direkt.de Innenfarbe DEUTSCHLANDWEISS ist eine emissionsarme, lösemittelfreie Dispersionsfarbe für den Innenbereich.

### Eigenschaften:

WDVS-direkt.de Innenfarbe DEUTSCHLANDWEISS ist matt, emissionsarm, lösemittelfrei, gut deckend, sehr ergiebig, buttrigweiche Verarbeitung, brillante Oberfläche. Lösemittel- und Weichmacherfrei. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300 (Waschbeständig nach DIN 53778). Deckvermögen Klasse 2, bei einer Ergiebigkeit von ca. 150 ml/m<sup>2</sup> bzw. ca. 7 m<sup>2</sup>/l.

### Anwendungsgebiet:

WDVS-direkt.de Innenfarbe DEUTSCHLANDWEISS eignet sich besonders für matte Innenanstriche auf Untergründen wie Putz und Beton, Gips und Gipsplatten, sowie Raufasertapeten und tragfähigen Altanstrichen. Mit Farbwalze, Streichbürste oder **Spritzgerät (airless)** auftragen.

### Materialverbrauch:

ca. 0,12 - 0,15 l/m<sup>2</sup> Anstrich\*

ca. 100-110 m<sup>2</sup>/Gebinde

15 ltr./Eimer

\* je nach Untergrund und Anstrich

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, tragfähig sowie frei von trennenden Der Untergrund muß sauber, fest und tragfähig sein. Neue mineralische Untergründe sollten je nach Witterung gut abgebunden und trocken sein.

Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Farbige Nachbestellungen bei sind zu vermeiden, da Farbabweichungen entstehen können. Auf einer Fläche dürfen nur Lieferungen der gleichen Charge verarbeitet werden. Nicht mit anderen Farben mischen.

Zusammensetzung : Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

EU-Grenzwert für dieses Produkt:  
Kategorie: a (Wb): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC

Kenndaten nach  
DIN EN 13300  
Nassabrieb: Klasse 3  
Deckvermögen: Kl. 2

### Farben:

WDVS-direkt.de Innenfarbe DEUTSCHLANDWEISS ist in weiß und farbig lieferbar.

## Technisches Datenblatt

### Lagerung:

Bei trockener, kühler, gut verschlossener und frostfreier Lagerung bis zu 9 Monaten haltbar. Vor Sonneneinstrahlung schützen!

### Lieferform

In Eimern à 15 ltr. oder  
150 ltr. Fässer

24 Eimer/Palette  
360 ltr. / Palette

### Besonders zu beachten:

Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Silikatbeschichtung und des Untergrundes nicht unter +5°C absinken (Luftfeuchtigkeit 80 %).

Auf einer Fläche dürfen nur Lieferungen mit der gleichen Ansatznummer verarbeitet werden. Zu lange Trocknungszeiten und ungleichmäßiges Saugverhalten können zu Farbtonabweichungen und Fleckenbildung führen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Alle angrenzenden Bauteile, wie Geländer, Gehwege, Türen, Fenster, Fensterbänke, Metallteile usw. sorgfältig vor Verschmutzungen schützen.

### Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen.. Nicht zum Verzehr geeignet. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

### Entsorgung:

Nur restentleerte Eimer zum Recycling geben. Informationen ggfs. vom örtlichen Entsorger einholen.Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

### Qualitätskontrolle:

Alle unsere Produkte werden labormäßig ständig überwacht. Zusätzlich unterliegen wir der Güteüberwachung nach DIN 18557 Werkmörtel: Herstellung, Überwachung und Lieferung.

Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.



Stand: 04/2009