

Technisches Datenblatt

Grundierung Uni

Produktbeschreibung Wasserverdünnbarer, verarbeitungsfertiger Putzgrund für innen und außen. Spritz- und streichfähiger, weißlasierender, quarzsandhaltiger Vor- und Zwischenanstrich zur Schaffung griffiger Oberflächen.

Anwendung Einsetzbar auf tragfähigen mineralischen Außen- und Innenflächen wie Kalk-, Kalkzement- und gipshaltigen Unterputzen (Mörtelgruppen P II bis P IV), Beton, Faserzement und tragfähigen Dispersionsanstrichen. Universell einsetzbar als Putzgrund für nachfolgende mineralische Oberputze sowie Dispersions-, Silikat-, Siloxan- und Silikonharzputze. Dient als Quarzhaftbrücke, reduziert und vereinheitlicht das Saugverhalten des Untergrundes und verbessert die Verarbeitung der nachfolgenden Oberputze.

Eigenschaften

- Basis: Wasserverdünnbar, weichmacher- und lösungsmittelfrei.
- Haftung: Gewährleistet optimale Zwischenhaftung und hohe Haftfestigkeit.
- Verarbeitung: Spritz- und streichfähig, verlängert die offene Zeit bei der Putzverarbeitung.
- Umwelt: Umweltschonend und emissionsarm.

Verbrauch (Richtwert)

- ca. 200 – 300 g pro m²
- Reichweite: ca. 70 – 100 m² pro 20 kg Eimer (je nach Untergrund).

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und tragfähig sein.

- Saugende oder stark saugende Untergründe: Mit einem geeigneten Tiefgrund ELF grundieren.
- Nicht festhaftende Altanstriche: Restlos entfernen.
- Gipsputze: Ein Voranstrich mit Grundierung Uni ist erforderlich.

Technisches Datenblatt

- Verunreinigungen: Schimmel-, Algen- oder Moosbefall durch Hochdruck-Nassreinigung entfernen und mit einer Sanierlösung vorbehandeln.

Ausführung:

1. Vor Gebrauch und nach längeren Pausen gut aufrühren.
2. Das Material ist verarbeitungsfertig und sollte unverdünnt aufgetragen werden.
3. Mit Walze, Bürste oder Spritzmaschine gleichmäßig auftragen.
4. Nicht unter +5 Grad Celsius (Luft, Material und Untergrund) verarbeiten.

Technische Daten

- Dichte: ca. 1,5 g pro cm³.
- Farbe: Weiß (kann mit geeigneten Vollton- und Abtönfarben bis max. 10 % abgetönt werden).
- Trocknung: Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei +20 Grad Celsius und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.
- Reinigung: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise

- Trocknungsphase: Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.
- Lagerung: Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate haltbar.

Entsorgung & Sicherheit

- Sicherheit: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.
- Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Reste können über den Hausmüll, flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Technisches Datenblatt