

Technisches Datenblatt

Kunstharz KuHa "Fasche"

Produktbeschreibung

Verarbeitungsfertiger Dispersionsputz (Kunstharzputz) für außen mit feiner Kratzputzstruktur in der Körnung 1,0 mm. Das Produkt ist wasserverdünnbar und speziell für dekorative Akzente optimiert.

Anwendung

Ideal als Endbeschichtung für Fensterfaschen und Gebäudeleibungen. Geeignet für:

- Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) auf zementfreien Spachtelmassen oder mineralischen Armierungsschichten.
- Unbeschichteten Beton.
- Tragfähige mineralische Putze und Grundputze (Mörtelgruppe PII und PIII).

Eigenschaften

- Normung: Außenputz nach DIN EN 15824.
- Schutz: Hydrophob, Hoch wasserdampf- und CO₂-durchlässig (sd-Wert < 0,14 m)
- Widerstand: Spannungsarm, haft- und stoßfest sowie sehr gut wetterbeständig.
- Brandschutz: Brandklasse A2 (nicht brennbar auf mineralischen Untergründen).
- Biozid-Ausstattung: Mit verkapselter Filmkonservierung zum verzögerten Schutz gegen Algen- und Pilzbefall.

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und tragfähig sein.

- Saugende Untergründe: Mit einem geeigneten Tiefgrund (lösemittelfrei/ELF) grundieren.
- Altanstriche: Nicht festhaftende Schichten restlos entfernen.
- Algen/Moos: Befall mechanisch (Hochdruck) entfernen und mit einer Sanierlösung vorbehandeln.
- Grundierung: Ein deckender Voranstrich mit einer im Farbton angepassten Quarzgrundierung wird empfohlen.

Technisches Datenblatt

Ausführung:

1. Mit langsam laufendem Rührgerät gründlich aufrühren.
2. Konsistenz mit max. 2 % Wasser einstellen.
3. Mit einer Edelstahltraufel oder Feinputzspritzgerät vollflächig auftragen und auf Kornstärke abziehen.
4. Mit einer Kunststofftraufel oder einem PU-Reibebrett gleichmäßig abscheiben und strukturieren.
5. Um Ansätze zu vermeiden, nass-in-nass zügig durcharbeiten.

Technische Daten

- Zusammensetzung: Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Fasern, Wasser, Additive, Konservierungsmittel, Filmkonservierer.
- Dichte: ca. 1,8 g/cm³.
- Verarbeitungstemperatur: Luft, Material und Untergrund dürfen +5 °C nicht unterschreiten. Nicht bei direkter Sonne, Regen oder starkem Wind verarbeiten.
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² (Richtwert, abhängig von Untergrund und Struktur).
- Trocknung: Ca. 12 bis 24 Stunden bei +20 °C. Hohe Luftfeuchte verzögert die Trocknung. Während der Trocknungsphase vor Feuchtigkeit (Schlagregen) schützen.
- Reinigung: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Besonders zu beachten

- Witterungseinflüsse: Bei massiver Feuchtigkeit (Tau, Nebel, Regen) während der Trocknung können wasserlösliche Hilfsstoffe als klebrige Ablaufspuren sichtbar werden. Diese sind wasserlöslich und verschwinden durch weitere Bewitterung.
- Schreibeffect: Bei getönten Putzen kann mechanische Beanspruchung der Oberfläche zu hellen Streifen führen (Pigmentbruch). Die Wetterbeständigkeit wird dadurch nicht beeinflusst.
- Farbtongenauigkeit: Natürliche Füllstoffe können zu geringen Farbschwankungen führen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Chargen verwenden.

Entsorgung & Sicherheit

Technisches Datenblatt

Sicherheit: Enthält Bio Zusammensetzung

- zide zum Schutz der Beschichtung. Schädlich für Wasserorganismen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser spülen.
- Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Reste können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.
- Lagerung: Trocken, kühl und frostfrei. Im Originalgebinde ca. 12 Monate stabil.