

Technisches Datenblatt

Kunstharz KuHa "R"

Produktbeschreibung Gebrauchsfertiger Dekorputz mit Reibeputzstruktur für den Innenbereich. Das Produkt ist emissionsminimiert, lösemittel- sowie weichmacherfrei und daher besonders umwelt- und gesundheitsschonend.

Anwendungsgebiet Zur dekorativen Gestaltung von Innenwänden auf mineralischen Untergründen, Gipskartonplatten sowie tragfähigen Altanstrichen. Ideal für strapazierfähige Oberflächen in Wohn- und Arbeitsräumen.

Eigenschaften

- Normung: Innenputz nach DIN EN 15824.
- Raumklima: Emissionsklasse A+ (bestmöglicher Wert), geruchsarm und diffusionsfähig.
- Atmungsaktiv: Hoch wasserdampfdurchlässig (sd-Wert < 0,14 m).
- Brandschutz: Brandklasse A2 (nicht brennbar auf mineralischen Untergrund).
- Qualität: Strapazierfähig und mit optimalen Verarbeitungseigenschaften.

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und tragfähig sein.

- Saugende Untergründe: Mit einem geeigneten Tiefgrund ELF grundieren.
- Gipskartonplatten: Fertig gespachtelte Platten mit einem geeigneten Sperrgrund vorbehandeln (bei Flecken ggf. zweifach grundieren).
- Gipsputze: Mit einem geeigneten Putzgrund vorstreichen.
- Tapeten: Alte Tapeten und Kleisterreste restlos entfernen.
- Verunreinigungen: Bei Nikotin-, Ruß- oder Fettflecken eine geeignete Isoliergrundierung verwenden.

Ausführung:

1. Mit langsam laufendem Rührgerät gründlich aufrühren.
2. Konsistenz bei Bedarf mit maximal 2 Prozent Wasser einstellen.

Technisches Datenblatt

3. Mit einer Edelstahltraufel vollflächig auftragen und auf Kornstärke abziehen.
4. Mit einer Kunststofftraufel oder einem PU-Reibebrett strukturieren. KuHa "R" kann rund, waagrecht oder senkrecht gerieben werden.
5. Um Ansätze auf großen Flächen zu vermeiden, zügig "nass-in-nass" durcharbeiten.

Technische Daten

- Zusammensetzung: Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Fasern, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- Dichte: ca. 1,8 g pro cm³.
- Temperatur: Verarbeitung und Trocknung nicht unter +5 Grad Celsius.
- Verbrauch (Richtwerte für Reibeputz):
 - Korn 2: ca. 2,5 – 3,0 kg pro m²
 - Korn 3: ca. 3,3 – 3,7 kg pro m²
- Trocknung: Oberflächentrocken nach ca. 24 Stunden (bei +20 Grad). Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen.
- Reinigung: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise

- Optik: Natürliche Zuschlagstoffe können zu geringen Farb- und Strukturschwankungen führen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material der gleichen Charge verwenden.
- Schreibeffect: Bei getönten Putzen kann mechanischer Druck zu hellen Streifen führen (Pigmentbruch). Dies hat keinen Einfluss auf die technische Qualität.
- Lagerung: Trocken, kühl und frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate haltbar.

Entsorgung & Sicherheit

Technisches Datenblatt

- Sicherheit: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.
- Entsorgung: Nur leere Eimer zum Recycling geben. Eintrocknete Reste können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.